

# HSQ® 400

## Behandlungsvorschrift

## Handling Instructions

### Formstabilisierte Quarzglasrohre

- Äußere Oberfläche ist thermisch vergütet
  - Erhöhung der Temperaturstabilität
- Vor Erstgebrauch Produkt auf 1200°C erhitzen und Temperatur für 12 h halten
  - Optimale Ausbildung der thermischen Vergütungsschicht
  - Falls leichte Ovalität entsteht Produkt um 90° drehen
- Produkt nach Ausbildung der thermischen Schicht nicht unter 300°C abkühlen lassen
  - Phasentransformation oder Bruch der Cristobalit-Schicht möglich
- Dünne Vergütungsschicht nicht entfernen
  - Reinigung für ≤ 5 min in ≤ 5%iger Flusssäure möglich (vom Eintauchen bis zum Abspülen)
  - Innenwandung beliebig mit Flusssäure behandelbar

### Stabilized Quartz Glass Tubes

- Outer surface features a thin stabilization layer
  - Higher thermal stability
- Heat up the product to 1200°C for 12 h before the first use
  - Ideal formation of the stabilization layer
  - If slight ovality occurs rotate product for 90°
- Do not let operating temperatures fall below 300°C after formation of the stabilization layer
  - Phase-transition or breakage of the Cristobalite-layer possible
- Do not remove the stabilization layer
  - Clean only with ≤ 5%-hydrofluoric acid for ≤ 5 min (from dipping to rinsing)
  - Inner surface can be cleaned by hydrofluoric acid without restriction

Germany

Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG

Heraeus Conamic

Kleinostheim, Germany

Phone +49 (6181) 35-7444

conamic.basematerials.eu@heraeus.com

[www.base-materials.heraeus-conamic.com](http://www.base-materials.heraeus-conamic.com)