


Hecaro™ 光伏导电胶

组件生产成本下降



25 年的导电胶经验
丝网印刷
可靠性出色
固化速度快
含银量低



组件可靠性提高

新!

导电胶



贺利氏是汽车和半导体行业历史悠久的导电胶供应商。如今，随着最新开发的光伏行业用 Hecaro™ 新型导电胶 (ECA) 的问世，贺利氏成功延续了这一优良传统。该导电胶是一种高性价比、高可靠性、快速固化并可应用丝网印刷的材料，可轻松满足光伏行业的苛刻要求。Hecaro™ 采用独一无二的纯银颗粒，导电性能极佳，同时其粘度和固化时间也非常理想，完全适合高速大规模生产。


Hecaro™ 适用于目前光伏领域所有的电池和组件技术，不仅可用于叠瓦组件以及异质结电池 (HJT) 和全背电极接触晶硅太阳能电池 (IBC) 的连接，还可以取代传统光伏组件的焊接工艺。人工气候箱试验证明，Hecaro™ 具有出色的长期可靠性。

应用方案

用于电池连接/取代主栅线

更多优点:

- 无需助焊剂
- 可靠性更高



用于叠瓦电池组件

更多优点:

- 无需焊带
- 更高组件功率



用于背接触太阳能电池

更多优点:

- 无需焊带
- 无遮光



产品参数

含银量: < 50 %

固含量: 78 +/- 1 %

密度: 3 ± 0.2 g/cm³

开封后保质期: 48 h

粘度 (CP 25-2 Anton Paar):

15–30 Pa·s (50 s⁻¹)

导电胶固化后性能

体积电阻率: 0.3 mΩ·cm

储能模量 (25°C): 700 MPa

玻璃化温度: 15°C

剪切强度: 6 MPa

建议测试条件

印刷: 不锈钢网板参数

≥ 300 μm 开口:

- 200 目, 40 μm 或
- 250 目, 30 μm 或
- 290 目, 20 μm

乳剂厚度: 8–16 μm


固化条件: 通常在热板上固化 (设定温度 180–200°C, 固化时间 30 秒) 或者在热风循环烘箱中固化 (设定温度 150–200°C, 固化时间 3 分钟)。

储存条件: 需要冷藏


储存在温度低于 -20°C 的冷冻设备中。在打开容器之前, 让导电胶的恢复至室温, 以避免发生冷凝现象。使用前充分搅拌。

可靠性参数

通过 DH2000 测试



通过 TC600 测试



欧洲 (德国)

**Heraeus Deutschland
GmbH & Co. KG**

63450 Hanau

电话: +49 6181 35 5051

pv.hde@heraeus.com

美洲 (美国)

**Heraeus Precious Metals North America
Conshohocken LLC/Heraeus Incorporated**

19428 W. Conshohocken

电话: +1 610 825-6050

pv.hpmc@heraeus.com

亚洲 (台湾地区)

**Heraeus Materials Technology
Taiwan Ltd.**

33855 Luzhu (Taoyuan)

电话: +886 3 321 9937

pv.hmtt@heraeus.com

亚洲 (韩国)

Heraeus Korea Corporation

16506 Suwon-si (Gyeonggi-do)

电话: +82 31 270 9428

pv.hmk@heraeus.com

亚洲 (中国)

上海贺利氏工业技术材料有限公司

201108 Shanghai

电话: +86 21 3357 5688

pv.hmts@heraeus.com

亚洲 (日本)

Heraeus K. K.

112-0012 Tokyo

电话: +81 3 6902 6564

pv.hkk@heraeus.com

亚洲 (新加坡)

Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.

639335 Singapore

电话: +65 6571 7888

pv.hmsl@heraeus.com

欢迎访问我们的网站:

www.heraeus-photovoltaics.com

www.heraeus-renewables.com

www.heraeus-photovoltaics.cn

www.heraeus-renewables.cn

关注我们的
微信公众号, 获取
最新资讯!

